



NO.2025TC-W0121

检 验 报 告

TEST REPORT

样品名称 白色短袖Polo衫
Name of Sample

型号规格 150/72
Type & Specification

送检单位 ①厦门市集美区华锐莱普顿幼儿园②厦门市集美区华锐双语学校③厦门市华锐莱普顿高级中学
Entrust Entity

检验类别 委托检验
Classification of test

厦门市产品质量监督检验院
XIAMEN PRODUCTS QUALITY SUPERVISION & INSPECTION INSTITUTE

注 意 事 项

REMARKS

1. 报告无本单位“检验检测专用章”无效，涂改无效。

This report is invalid if there is not the mark of special stamp for test report and invalid if

2. 复制报告未重新加盖本单位“检验检测专用章”无效。

The copy of this report is invalid if it is not resealed by the special stamp of our institute.

3. 报告无主检人、审核人和批准人签名无效。

This report is invalid if there are not the marks of the stamp of tester, proofreader and approver.

4. 对报告若有异议，应于收到之日起十五日内向本单位提出。

If there is any objection for this report, please raise it to our institute within 15days after receiving this report.

5. 客户送样的委托检验（检测）结果仅适用于本单位所接收到的样品。

For the entrusted sample test, the test results shown in the report are only applicable for the samples supplied directly by client and accepted by our institute.

6. 若无特别说明，委托单位、生产单位及样品的相关信息未经本单位确认。

The information of client, manufacturer and samples are not confirmed by our institute unless otherwise stated.

7. 未经本单位允许，委托单位不得擅自使用检测数据进行不当宣传。

The test results are not allowed to be published inappropriately without permission.

8. 不在资质认定范围内的项目，其检测结果仅作为科研、教学或内部质量控制之用。

The test results are only used for scientific research, teaching or internal quality control, if the test items of this report are not in the scope of qualification accreditation.

院本部实验室地址（Add）：福建省厦门市湖滨南路170号
(No.170, Hubin South Road, Xiamen, Fujian, China)

电话（Tel）：（0592）2699777 2699778 传真（Fax）：（0592）2699776

邮政编码（Post Code）：361004

翔安实验室地址（Add）：福建省厦门市翔安产业区翔星路88号育成中心

(Incubation Center, No.88, Xiangxing Road, Xiang'an Industrial Zone, Xiamen, Fujian,

电话（Tel）：（0592）2699700 传真（Fax）：（0592）2699701

邮政编码（Post Code）：361115

集美实验室地址（Add）：福建省厦门市集美区环美北路259号

(Number 259, Huanmei North Road, Jimei, Xiamen, Fujian, China)

电话（Tel）：（0592）2699722 传真（Fax）：（0592）2699722

邮政编码（Post Code）：361023

网址（Website）：www.xmzjy.org

电子信箱（E-mail）：xmzjyyws@xmzjy.org

厦门市产品质量监督检验院

检验报告

No.2025TC-W0121

第 1 页 共 6 页

产品名称	白色短袖Polo衫	型号/规格	150/72	
检验类别	委托检验			
标称生产单位	品牌商：上海哈芙琳服装有限公司	商 标	/	
样品来源	送检单位	①厦门市集美区华锐莱普顿幼儿园②厦门市集美区华锐双语学校③厦门市华锐莱普顿高级中学	生产日期	/
	联系人/送样人	后勤部 何泽钰	批（编）号	/
	联系地址	厦门市集美区西滨路388号	样品等级	合格品
	联系电话	17727862949	样品数量	4件
	邮政编码	/	接收日期	2025/04/28
样品状态	试验前样品外观正常，符合试验要求。			
检验依据	GB/T 31888-2015 中小学生校服 FZ/T 01057.1-2007 纺织纤维鉴别试验方法 第1部分：通用说明 FZ/T 01057.2-2007 纺织纤维鉴别试验方法 第2部分：燃烧法 FZ/T 01057.3-2007 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法 FZ/T 01057.4-2007 纺织纤维鉴别试验方法 第4部分：溶解法 FZ/T 70010-2006 针织物平方米干燥重量的测定			
判定依据	GB/T 31888-2015中小学生校服			
检验项目	见续页			
检验时间	2025-04-28 ~ 2025-05-09			
检验结论	经检验，所检项目符合上述判定依据要求，检验结论为合格。 签发日期： 2025年05月12日			
检验说明	安全技术类别：B类。			
主送单位	①厦门市集美区华锐莱普顿幼儿园②厦门市集美区华锐双语学校③厦门市华锐莱普顿高级中学	实验地点	院本部实验室	

批准： 吴勇毅

审核： 李永强

主检： 王波

注：复制报告未重新加盖本单位“检验检测专用章”无效。

厦门市产品质量监督检验院

检 验 报 告

No.2025TC-W0121

(续页)

第 2 页 共 6 页

序号	检 验 项 目		要 求	检 验 结 果	单项判定
1	纤维含量（面料） %		明示及要求： 棉：65±5 聚酯纤维：35±5	结合公定回潮率含量： 棉：63.1 聚酯纤维：36.9	合格
2	甲醛含量 mg/kg	面料	≤75	未检出	合格
		罗纹	≤75	未检出	合格
3	可分解致癌 芳香胺染料 mg/kg	面料	禁用（≤20）	未检出（详见附表1）	合格
		罗纹	禁用（≤20）	未检出（详见附表2）	合格
4	pH 值（面料）		4.0~8.5	6.4	合格
5	异味		无	无	合格
6	耐光汗复合 色牢度 （面料） 级	酸液	≥3-4	4	合格
		碱液	≥3-4	4	合格
7	耐光色牢度（面料） 级		≥4	4-5	合格
8	起球（面料） 级		≥3-4	4	合格
9	顶破强力（针织类，面料） N		≥250	826	合格
10	接缝强力 N		面料：≥140	260	合格
11	水洗尺寸变化率 （针织类） %	长度（衣长）	-4.0~+2.0	-0.7	合格
		宽度（胸宽）	-4.0~+2.0	-0.4	合格
12	水洗后扭曲率 %		上衣：≤5	0	合格

<续下页>

注：复制报告未重新加盖本单位“检验检测专用章”无效

厦门市产品质量监督检验院

检 验 报 告

No.2025TC-W0121

(续页)

第 3 页 共 6 页

序号	检 验 项 目			要 求	检 验 结 果	单 项 判 定
13	水洗后外观	绣花和接缝部位处不平整	绣花	允许轻微	符合要求	合格
			接缝部位	允许轻微	符合要求	合格
		面里料缩率不一，不平服		允许轻微	/	/
		涂层部位脱落、起泡、裂纹		不允许	/	/
		覆粘合衬部位起泡、脱胶		不允许	/	/
		破洞、缝口脱散		不允许	符合要求	合格
		附件损坏、明显变色、脱落		不允许	符合要求	合格
		变色		不低于 4 级	符合要求，4-5 级	合格
		其他严重影响服用的外观变化		不允许	符合要求	合格
14	平方米干燥重量（面料）g/m ²			/	207.8	/
15	附件锐利性			不应存在可触及的锐利尖端和锐利边缘	无可触及的锐利尖端和锐利边缘	合格
16	绳带			符合 GB 31701-2015 中 4.4.3 的要求	无绳带	合格
17	残留金属针			不允许残留金属针等锐利物	未发现残留金属针等锐利物	合格

注: 1、甲醛结果“未检出”表示含量低于检出限: 20 mg/kg;

2、面料颜色为白色;

3、罗纹部位数量不满足所有试验要求;

4、“/”表示该项目不适用。

<续下页>

注: 复制报告未重新加盖本单位“检验检测专用章”无效

厦门市产品质量监督检验院
检 验 报 告

No.2025TC-W0121 (续页) 第 4 页 共 6 页

附表 1

序号	检 验 项 目	检 验 结 果
1	4-氨基联苯	未检出
2	联苯胺	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	未检出
4	2-萘胺	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	未检出
7	对氯苯胺	未检出
8	2,4-二氨基苯甲醚	未检出
9	4,4' -二氨基二苯甲烷	未检出
10	3,3' -二氯联苯胺	未检出
11	3,3' -二甲氧基联苯胺	未检出
12	3,3' -二甲基联苯胺	未检出
13	3,3' -二甲基-4,4' -二氨基二苯甲烷	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	未检出
15	4,4' -亚甲基-二-（2-氯苯胺）	未检出
16	4,4' -二氨基二苯醚	未检出
17	4,4' -二氨基二苯硫醚	未检出
18	邻甲苯胺	未检出
19	2,4-二氨基甲苯	未检出
20	2,4,5-三甲基苯胺	未检出
21	邻氨基苯甲醚	未检出
22	4-氨基偶氮苯	未检出
23	2,4-二甲基苯胺	未检出
24	2,6-二甲基苯胺	未检出

注：可分解致癌芳香胺染料结果“未检出”表示含量低于检出限：5 mg/kg。

<续下页>

厦门市产品质量监督检验院

检 验 报 告

No.2025TC-W0121

(续页)

第 5 页 共 6 页

附表 2

序号	检 验 项 目	检 验 结 果
1	4-氨基联苯	未检出
2	联苯胺	未检出
3	4-氯邻甲苯胺	未检出
4	2-萘胺	未检出
5	邻氨基偶氮甲苯	未检出
6	5-硝基-邻甲苯胺	未检出
7	对氯苯胺	未检出
8	2,4-二氨基苯甲醚	未检出
9	4,4' -二氨基二苯甲烷	未检出
10	3,3' -二氯联苯胺	未检出
11	3,3' -二甲氧基联苯胺	未检出
12	3,3' -二甲基联苯胺	未检出
13	3,3' -二甲基-4,4' -二氨基二苯甲烷	未检出
14	2-甲氧基-5-甲基苯胺	未检出
15	4,4' -亚甲基-二- (2-氯苯胺)	未检出
16	4,4' -二氨基二苯醚	未检出
17	4,4' -二氨基二苯硫醚	未检出
18	邻甲苯胺	未检出
19	2,4-二氨基甲苯	未检出
20	2,4,5-三甲基苯胺	未检出
21	邻氨基苯甲醚	未检出
22	4-氨基偶氮苯	未检出
23	2,4-二甲基苯胺	未检出
24	2,6-二甲基苯胺	未检出

注：可分解致癌芳香胺染料结果“未检出”表示含量低于检出限：5 mg/kg。

<续下页>

厦门市产品质量监督检验院





检 验 报 告

No.2025TC-W0121

(续页)

第 6 页 共 6 页

样品照片:



以下空白